

FICHE TECHNIQUE COULEUR BLANCHE



Fayol



ÉLÉMENTS CONSTITUANTS :

- Silice totale (SiO2) 69.13
- Alumine (Al2O3) 21.45
- Chaux (CaO) 0.87
- Oxyde de fer (Fe2O3) 0.89

RUPTURE A LA FLEXION :

- Médiane en kgf.cm-2 : 38.00 N.mm-2 : 3.73
- Moyenne en kgf.cm-2 : 40.00 N.mm-2 : 3.92

AFFAISSEMENT SOUS CHARGE :

- Affaissement de 0.5 % à la température de 1 125°C
- Affaissement de 2.0 % à la température de 1 180°C

RÉSISTANCE PYROSCOPIQUE :

- o 1 630°C

POROSITÉ OUVERTE :

- o 26 % à +/- 2

Désignation	Dimensions
Brique	22 x 11 x5.5 cm
Planelle	22 x 11 x 3 cm
Savon	22 x 5.5 x 5.5cm
Briquette	22 x 5.5 x 3 cm
Dalle	22 x 22 x 3 cm
Dalle	33 x 33 x 6 cm
Dalle	40 x 20 x 4 cm

Produit gélif



Fayol

Fabricant Français de briques réfractaires 100 % naturelles